

Na zahtjev ČATEKS d.d., Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec provedeno je laboratorijsko ispitivanje i izdan:

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 45-2/14

Pozicija: 019/14

Radni nalog br. 28-1/14

OPĆI PODACI

Primljeno dana: 21.01.2014.

Završeno dana: 07.02.2014.

Vrsta ispitivanog uzorka: NASLOJENI TEKSTIL za izradu zaštitne navlake za madrace

Artikl.: PU 170

Uzorkovanje: Na dostavljenom uzorku

Laboratorijska oznaka uzorka: 69-1/14

Narudžbenica broj: 400082

REZULTATI LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA

ISPITIVANI PARAMETAR (Primijenjena metoda)		REZULTAT
1. Sirovinski sastav: (Kvalitativna [±])	Pletivo: 100 % poliestersko pletivo Nasloj: 100 % poliuretanski nanos	100 % POLIESTER na osnovi poliuretana
2. Površinska masa, (g/m ²): (HRN EN ISO 2286-2:2008)	170 ± 5 %	178
3. Vodonepropusnost – hidrostatski tlak, (Pa): (HRN EN 20811:2003)	vodonepropustan	20000 (vodonepropustan)
4. Rastezljivost:	rastezljiv u četiri smjera	zadovoljava
5. Perivost na 95°C: (HRN EN ISO 6330:2012, pranje 9N, sušenje A)	periv	zadovoljava (bez oštećenja)
6. Sterilizacija:	134°C / 5 minuta	zadovoljava

ISPITIVANI PARAMETAR <i>(Primijenjena metoda)</i>		REZULTAT
7. <i>Procjena zapaljivosti (Crib 5):¹⁾</i> <i>(BS 7175:1989²⁾)</i>	zadovoljava	<ul style="list-style-type: none"> - nema naglog širenja gorenja - ispitna kombinacija nije obuhvaćena plamenom - nema tinjanja - nema širenja plamena do rubova uzorka - najveća udaljenost uništenja plamenom 110 / 120 mm - nema gorenja više od 10 minuta - vrijeme gorenja 3 minute i 55 s / 3 minute i 54 s - zaključak: nema zapaljenja

¹⁾ CENTEXBEL Izvještaj o ispitivanju br. 12.02353.01 od 15.06.2012.

Napomena: *Prikazani rezultati su vrijednosti aritmetičke sredine pojedinačnih mjerenja i odnose se samo na ispitani uzorak. Pojedinačne vrijednosti pojedinog ispitivanog parametra moguće je dobiti na zahtjev naručitelja.
Izvještaj se smije predočiti samo u cjelovitom obliku.
Djelomično umnožavanje izvještaja nije dopušteno bez pismenog odobrenja laboratorija.
Metode označene s # nisu obuhvaćene područjem akreditacije.*

U Zagrebu, 31.03.2014.

Izradio:

Sanja Vrkić
 Sanja Vrkić, dipl. ing.

Pregledao:

W

Odobrio:

Sanja Vrkić
 Sanja Vrkić, dipl. ing.